

CityFlair-Stützwinkel.

Bauhöhen 55 bis 155 cm / 50 cm Baubreite



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Oberfläche: Gestrahlte Veredelung auf der Sichtseite, am Kopf und am oberen Bereich der Rückseite, sowie werkseitige Imprägnierung.

Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung

Klassifizierung: EN 15258
Betonfestigkeitsklasse C30/37

Sonderanfertigung: Weitere Höhen und Lastfälle auf Anfrage erhältlich.

Zusatzangabe: Mit prüffähigen Statiken. Die Gewichtsangaben verstehen sich als Nettogewichte. Informationen über die Volumengewichte erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbüro, in unserer EHL-Stützwinkelbroschüre oder unter www.ehl.de.

Typenbezeichnung

Bauhöhen

Gewichte/Stück

L x B x H in mm

Fußlänge

Fußhöhe

empf. Rastermaße

Maßtoleranz

Baubreite 50 cm, Wandstärke (WS) 12 cm, Lastfall 1

ca. 55 cm	ca. 80 cm	ca. 105 cm	ca. 130 cm	ca. 155 cm
ca. 105 kg	ca. 170 kg	ca. 215 kg	ca. 265 kg	ca. 320 kg
ca. 495 x 120 x 550	ca. 495 x 120 x 800	ca. 495 x 120 x 1050	ca. 495 x 120 x 1300	ca. 495 x 120 x 1.550
ca. 30 cm	ca. 45 cm	ca. 55 cm	ca. 70 cm	ca. 85 cm
ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm	ca. 12 cm
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm

B/H +/- 10 mm; WS +10/-5 mm

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Elementen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Technische Daten

Expositionsklassen: XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF

Festigkeit: C30/37

Konizität: max. 3 mm pro Seite

Sichtseite: gestrahlt

Rückseite: oberer Bereich gestrahlt

Seitenflächen: gestrahlt

Kopf: gestrahlt

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbtintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!


Produktabbildung



Farbabbildungen



grau



anthrazit

Ambientefoto



Farbe //anthrazit

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de