# QuintanoDrän Längsfuge.

Mit 30 mm linearer Dränfuge

TS R13

EHL A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Klassifizierung: | Pflasterstein aus Beton nach EN 1338, Klassen D, I, K |
| Oberfläche: | Microfase, Tiefenschutz |
| Wasserdurchlässigkeit: | Die im Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen geforderte Versickerungsleistung von >270 l/(s/ha) wurde erreicht. |
| Aufbau: | zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz > 4 mm |
| Stärke: | ca. 8 cm |
| Gewicht: | ca. 160 kg/m² |
| Einsatzbereich: | Der bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Pflasterdecken für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich geeignet. |

| | |
|---|---|
| **Nennmaße** | 297 x 149,5 mm |
| **Rastermaße** | 300 x 150 mm |
| **Maßtoleranz L/B** | +/- 2 mm |
| **Maßtoleranz H** | +/- 3 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstandhalter: | 29 mm für längsseitige Dränfuge, 3 mm an den restlichen Seiten inkl. Doppelnocken-Verschiebesicherung |
| Prozentueller Fugenanteil: | ca. 14,7 % |
| Konizität: | planmäßig keine; max. 0,5 mm pro Seite |
| Oberseite: | planmäßig eben |
| Unterseite: | planmäßig eben |
| Seitenflächen: | planmäßig eben |
| max. Diff. zwischen den Flächendiagonalen: | 3 mm, wenn die Länge der Diagonalen 300 mm überschreitet, Klasse 2, Kennz. K |
| Witterungswiderstand: | Abschnitt 5.3.2, Klasse 3, Kennzeichnung D |
| Abriebwiderstand: | Abschnitt 5.3.4, Klasse 4, Kennzeichnung I |
| Gleit-/Rutschwiderstand: | Abschnitt 5.3.5: ausreichend, USRV (SRT)-Wert ≥ 55 |
| Rutschwerte: | R-Wert 13 |

**Besondere Hinweise:**

Die Festigkeit, der Abrieb- und der Witterungswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine. Abweichungen von der Farbintensität der Pflastersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Steinabbildung



300 x 150 mm

### Farbabbildungen



grau



anthrazit

### Ambientefoto

Verlegebeispiele zum jeweiligen Produkt finden Sie auf **www.ehl.de**



**Farbe** // grau

**EHL AG Hauptverwaltung**
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

**www.ehl.de**

Produktdatenblatt QuintanoDrän Längsfuge Version 4.0_10/2026